

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of
The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

2/5/1

DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI

(c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004037812

WPI Acc No: 84-183354/198430

XRAM Acc No: C84-077271

XRFX Acc No: N84-137094

Sterilisable foil material for prim. packaging of aq. solns. - esp.

medical infusion solns., consisting of a thermoplastic block copolymer

Patent Assignee: BRAUN MELSUNGEN AG B (BINT); INTERMEDICAT GMBH (INTG)

Inventor: BRETHAUER U

Number of Countries: 017 Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
DE 3300944	A	19840719	DE 3300944	A	19830113		198430 B
EP 116288	A	19840822	EP 84100240	A	19840111		198434
JP 59140224	A	19840811	JP 844237	A	19840112		198438
NO 8400110	A	19840806					198438
BR 8400132	A	19840821					198441
DK 8400098	A	19840827					198441
FI 8400092	A	19840831					198441
ES 8503608	A	19850616					198549

Priority Applications (No Type Date): DE 3300944 A 19830113

Cited Patents: No-SR.Pub

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing	Notes	Application	Patent
DE 3300944	A		11				
EP 116288	A	G					

EP 116288 A G

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

Abstract (Basic): DE 3300944 A

Material consists of a thermoplastic block copolymer of formula $-(CO-A-CO-O-B-O)_n-$ (I). A=linear satd. aliphatic polyamide sequence formed from a lactam or amino acid with a 4-14C hydrocarbon chain or from a 6-12C dicarboxylic acid and a 6-9C diamine in the presence of a chainlength-limiting 4-20 aliphatic dicarboxylic acid, the polyamide having a mean molecular weight of 300-15000; B=polyoxyalkylene sequence formed from linear or branched aliphatic polyoxyalkylene glycols, their mixts. or copolyether derivs., the polyoxyalkylene glycols having a mean mol.wt. of 6000; n=number of repeating polymer units such that the block copolymer has a limiting viscosity of 0.8-2.05.

USE/ADVANTAGE - Prim. packaging of solutions for medicinal purposes, e.g. infusion or transfusion solns. The films are easily formed into bags suitable for packaging medicinal solutions. These bags will withstand sterilisation at 121 deg.C for 20 mins. without deformation. The transparency of the material does not deteriorate during sterilisation.

0/0

Title Terms: STERILE; FOIL; MATERIAL; PRIMARY; PACKAGE; AQUEOUS; SOLUTION; MEDICAL; INFUSION; SOLUTION; CONSIST; THERMOPLASTIC; BLOCK; CO; POLYMER

Derwent Class: A92; A94; A96; B07; P34; P73; Q32; Q34

International Patent Class (Additional): A61L-002/26; A61M-005/14;

B32B-023/08; B32B-027/28; B32B-027/34; B65D-065/38; C08G-063/68;

C08G-069/44; C08J-005/18

File Segment: CPI; EngPI

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 116 288
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84100240.5

(51) Int. Cl.³: C 08 G 69/44

A 61 L 2/26, C 08 J 5/18

(22) Anmeldetag: 11.01.84

(30) Priorität: 13.01.83 DE 3300944

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.08.84 Patentblatt 84/34

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: Intermedicat GmbH
Gerliswilstrasse 45
CH-6020 Emmenbrücke(CH)


(72) Erfinder: Brethauer, Ulrich
Rhönstrasse 2
D-3501 Körle(DE)

(74) Vertreter: von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem. et al,
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1(DE)

(54) Sterilisierfähige Folienmaterialien für Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im medizinischen Bereich.

(57) Die Erfindung betrifft sterilisierfähige Folienmaterialien für Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im medizinischen Bereich, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie aus einem thermoplastischen Blockcopolymeren der allgemeinen Formel (I)

je eine Schicht des Folienmaterials des Blockcopolymeren der allgemeinen Formel (I) eine Schicht eines anderen thermoplastischen Materials auf beiden Seiten einschließt, sowie die Verwendung der genannten Folienmaterialien zur Herstellung von Primärverpackungen für wässrige Lösungen im medizinischen Bereich.



bestehen, in der A lineare gesättigte aliphatische Polyamidsequenz, gebildet aus einem Lactam oder einer Aminosäure mit einer Kohlenwasserstoffkette von 4 bis 14 C-Atomen oder aus einer aliphatischen, 6 bis 12 C-Atome enthaltenden Dicarbonsäure und einem 6 - 9 C-Atome enthaltenden Diamin in Gegenwart einer die Kettenlänge begrenzenden aliphatischen Dicarbonsäure mit 4 bis 20 C-Atomen, bedeutet, wobei das Polyamid ein mittleres Molekulargewicht zwischen 300 und 15 000 hat; B eine Polyoxyalkylensequenz, gebildet aus linearen oder verzweigten aliphatischen Polyoxyalkylenglykolen, ihren Mischungen oder Copolyetherderivaten bedeutet, wobei die Polyoxyalkylenglykole ein mittleres Molekulargewicht 6000 haben; und n die Zahl der sich wiederholenden Polymereinheiten ist, die so groß ist, daß das Polyether-Ester-Amid-Blockcopolymer eine Grenzviskosität von 0,8 bis 2,05 hat.

Die Erfindung betrifft außerdem Verbundfolien, in denen

EP 0 116 288 A2

Sterilisierfähige Folienmaterialien für
Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im
medizinischen Bereich

05

Die Erfindung betrifft sterilisierfähige Folienmaterialien und deren Verwendung für Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im medizinischen Bereich.

- 10 Infusions- und Übertragungslösungen werden herkömmlich in Glasflaschen, Kunststoffbehältern und Beutelbehältern angeboten. Aufgrund der durch das Gerätematerial Glas bedingten Nachteile (energiebedingt hohe Herstellungskosten, relativ hohes Behältergewicht, fehlende
- 15 Fallfestigkeit und problematische Entsorgung der entleerten Glasflaschen) ging man mehr und mehr dazu über, zur Lagerung bzw. Übertragung wässriger Lösungen im medizinischen Bereich Behältnisse aus Kunststoff zu verwenden. Dabei bieten Beutelsysteme aus weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid-Folien ganz entscheidende
- 20 Vorteile, die ihren Einsatz im Markt bislang konkurrenzlos gestalteten: die Herstellung von weichmacherhaltigen PVC-Beuteln kann mit hoher Frequenz erfolgen, ohne daß Probleme beim Einschweißen von Zu- und Ableitungssystemen auftreten, die ebenfalls aus PVC hergestellt sind, wie z.B. Füllrohre, Einstechstutzen mit
- 25 Membran und Injektionskanäle mit Kautschukmembranen. Die so erhaltenen Beutel weisen eine hohe Flexibilität auf, sind weitgehend transparent und reißen selbst
- 30 dann nicht auf, wenn sie in gefülltem Zustand zu Boden fallen.

Gerade im medizinischen Bereich ist jedoch die Verwendung von mit Weichmacher plastifiziertem Polyvinylchlorid

35

05 rid für Folienmaterialien bzw. genannte Beutelsysteme
nicht unumstritten. Es muß nämlich damit gerechnet
werden, daß der Beutelinhalt, insbesondere Fett- und
Blutserum-haltige Lösungen, die Weichmacher, in der
10 Regel Di-2-ethylhexylphthalat, aus dem Folienmaterial
herauslösen und so mit bestimmungsfremden Verbindungen
belastet werden. Zudem treten die Wirkstoffe spezieller
Lösungen z.B. durch Adsorption mit Weich-PVC in Wechsel-
wirkung.


15 Üblicherweise werden Beutel aus Weich-PVC im Umbeutel
bei 110°C/40 min. oder bei 121°C/20 min. dampfsterili-
siert. Unmittelbar nach der Dampfsterilisation ist das
Beutelmateriale milchig, so daß der Inhalt nur unzu-
reichend beurteilt werden kann. Erst im Verlauf längerer
20 Lagerung wird die Transparenz besser.

Ein dem zunehmenden Umweltbewußtsein Rechnung tragen-
der Einwand ist, daß bei der Entsorgung der leeren
25 Weich-PVC-Beutel in Müllverbrennungsanlagen aggressive
Chlorwasserstoffdämpfe freigesetzt werden und aus die-
sem Grunde ihre Verwendung eingeschränkt werden muss.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
30 ein Alternativmaterial zum marktüblichen, mit Weich-
machern plastifizierten Polyvinylchlorid für Infusions-
lösungs-Beutel zu entwickeln. Es soll somit ein Ma-
terial gefunden werden, das die geschilderten Nach-
teile von Weich-PVC nicht mehr aufweist und gleichzei-
35 tig dessen Vorteile in ein neues Konzept einbringt.

Demgemäß betrifft die Erfindung sterilisierfähige Folienmaterialien für Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im medizinischen Bereich, die aus einem thermoplastischen Blockcopolymeren, nämlich einem Polyether-Ester-Amid-Blockcopolymeren der allgemeinen Formel (I)

05



10

15

20

25

bestehen, in der A eine lineare gesättigte aliphatische Polyamidsequenz, gebildet aus einem Lactam oder einer Aminosäure mit einer Kohlenwasserstoffkette von 4 bis 14 C-Atomen oder aus einer aliphatischen, 6 bis 12 C-Atome enthaltenden Dicarbonsäure und einem 6 - 9 C-Atome enthaltenden Diamin in Gegenwart einer die Kettenlänge begrenzenden aliphatischen Dicarbonsäure mit 4 bis 20 C-Atomen, bedeutet, wobei das Polyamid ein mittleres Molekulargewicht zwischen 300 und 15 000 hat; B eine Polyoxyalkylensequenz, gebildet aus linearen oder verzweigten aliphatischen Polyoxyalkylenglykolen, ihren Mischungen oder Copolyetherderivaten bedeutet, wobei die Polyoxyalkylenglykole ein mittleres Molekulargewicht 6000 haben; und n die Zahl der sich wiederholenden Polymereinheiten ist, die so groß ist, daß das Polyether-Ester-Amid-Blockcopolymer eine Grenzviskosität von 0,8 bis 2,05 hat.

Das genannte Polyether-Ester-Amid-Blockcopolymer ist Gegenstand der US-PS 4 331 786.

30

Das Material der angegebenen allgemeinen Formel (I) zeigt in seiner chemischen Struktur eine lineare regelmässige Kette von steifen Polyamid- und flexiblen Polyether-Segmenten.

35

Die erfindungsgemässen Folien enthalten keine Weichmacher im Sinne einer bei Weich-PVC üblichen äußeren Weichmachung.

05 Die Folien aus Polyetherblockamid können als Flachfolien oder als Blasfolien hergestellt werden. Dies geschieht dadurch, daß das Polyetherblockamid-Granulat in einen Extruder eingefüllt und mittels bekannter Methoden durch geeignete Düsen aus diesem ausgetragen wird. Sofort hinter der Düse wird das Folienmaterial
10 im noch plastischen Zustand durch Luft auf ein Mehrfaches des Austrittsdurchmessers aufgeblasen und dann zwischen einem Walzenpaar flachgequetscht oder flachgedreht. Zur Herstellung von Flachfolien schneidet man die beiden seitlichen Faltkanten ab; zur Herstellung
15 von Blasfolien kann das so hergestellte Schlauchband direkt weiterverarbeitet werden.

Aus Gründen der Hygiene und der verunreinigungsfreien Weiterverarbeitung sind Blasfolien für die Verwendung
20 im medizinischen Gebrauch vorzuziehen.

Der Aufblasprozess ermöglicht es, sehr weite Schläuche mit dünnen Wanddicken zu erzeugen, ohne daß die Düse ebenso groß sein und einen besonders engen und damit
25 empfindlichen Spalt haben müsste wie der spätere Folien-schlauch. So kann nach dem Blasextrusionsverfahren eine Mono-Schlauchfolie mit einer Wanddicke von 100 - 300 µm, vorzugsweise 150 - 200 µm, hergestellt werden.

30 Folien der genannten Materialien und Wanddicken lassen sich außerordentlich gut mittels Wärmekontakt oder Wärmeimpuls zu Beuteln verschweißen, vorzugsweise im Hochfrequenzverfahren. Ein Beutel aus dieser Folie mit einer wässrigen Infusionslösung als Inhalt läßt sich
35 problemlos im Gegendruck-Autoklaven bei 121°C und einer

Belastungszeit von 20 Minuten ohne Umbeutel sterilisieren, ohne daß er thermisch deformiert wird. Die Transparenz des Folienmaterials verschlechtert sich dabei nicht.

- 05 Der sterilisierte Beutel zeigt hervorragende mechanische Eigenschaften. Bei einem Test der Fallfestigkeit nach DIN 58 363, Teil 15, Punkt 4.1.4 wurde eine sehr gute Fallfestigkeit gefunden.
- 10 Neben der Herstellung von Monofolien, wie oben beschrieben, ist auch die Herstellung von Mehrschichtfolien möglich. Dazu eignen sich zahlreiche andere thermoplastische, für Folienherstellung geeignete Werkstoffe wie z.B. Polypropylen, High-Density-Polyethylen, Polyvinylalkohol, Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Linear-Low-Density-Polyethylen-Ionomer, Polyamid, elastomere Copolymere aus Ethylen und Vinylacetat, Celluloseacetat oder Polyvinylidenchlorid.
- 15 Zweck derartiger Mehrschichtenfolien, die aus einem Verbund aus Polyetherblockamid mit den genannten thermoplastischen Materialien bestehen, ist die Herstellung von Folienbeuteln mit Gas- und Wasserdampfsperren.
- 20 So konnte beispielsweise zur Verringerung der Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit eine Folie im Coextrusions-Blasverfahren mit drei Schichten aus Polyetherblockamid/Polyvinylidendichlorid/Polyetherblockamid hergestellt werden.
- 25
- 30 Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele erläutert.

Beispiel 1

Auf einer Folienblasanlage wurde mit dem beschriebenen Copolyether-Ester-Amid eine Mono-Schlauchfolie extrudiert.

05 Der Extruder hatte eine Schnecke mit 60 mm Durchmesser und eine Länge von 25 d. Damit verbunden war eine Ringdüse mit 200 mm Durchmesser.

Extrusionsbedingungen:

10	Schneckenumdrehung:	65 UpM
	Leistungsaufnahme des Extruders:	75 A
	Zylindertemperatur:	200 - 225°C
	Temperatur am Zwischenstück und Kopf:	225°C
	Massentemperatur:	235°C
15	Druck vor dem Sieb:	115 kp/cm ²
	Zuggeschwindigkeit der Folie:	10 m/min.
	Folienbreite:	685 mm
	Foliendicke:	140 - 160 µm

20 Die Folie wurde anschließend im Hochfrequenzschweißverfahren zu 500 ml-Beutelbehältnissen verarbeitet. Gleichzeitig wurden die Beutelzu- und -ableitungssysteme eingeschweißt. Die Zu- und Ableitungssysteme waren wie die Folie ebenfalls aus Copolyether-Ester-Amid und

25 waren im Spritzgußverfahren und im Schlauchextrusionsverfahren hergestellt worden.

Die so erhaltenen Beutel wurden mit einer wässrigen Infusionslösung (0,9 %ige physiologische Kochsalzlösung) befüllt und ohne Umbeutel im Gegendruckautoklaven bei 121°C/20 min. dampfsterilisiert.

30

Anschließend wurden die sterilisierten Beutel gegen nichtsterilisierte Beutel beurteilt.

35

Die Transparenz war ebenso gut wie vor der Sterilisation.

Deformierungserscheinungen durch die Temperaturbelastung konnten am Behältermaterial nicht festgestellt werden.

05

Nach DIN 58 363, Teil 15, Punkt 4.1.4 wurde mit 5 Beuteln ein Falltest gemacht. Alle 5 Beutel hielten diesen Test aus.

10

Allerdings waren die Sperreigenschaften gegenüber Wasserdampf und Sauerstoff noch nicht zufriedenstellend.

Weitere Beutel wurden daraufhin in einen dampfsterilisierfähigen, transparenten Umbeutel eingeschweißt.

15

Als Umbeutelmaterial kamen handelsübliche Folien wie z.B. Polyamid/Polyethylen (50 μ m/75 μ m) und Polyamid/-Polypropylen (70 μ m/75 μ m) zum Einsatz. Dabei bietet

die Polyamid-Schicht eine ausreichende Sauerstoffsperreigenschaft und die Polyolefin-Schicht eine ausreichende Wasserdampfsperreigenschaft. Es wurde im Versuch

20

darauf geachtet, daß die Umbeutel möglichst dicht an dem Lösungsbeutel anlagen. Mit Hilfe von Vakuum konnte dies erreicht werden.

Beispiel 2

25

Eine weitere Ausführungsform zur Verbesserung der Wasserdampf- und Sauerstoffsperreigenschaften an der erfindungsgemäßen Folie ist die direkte Kombination mit einer oder mehreren Sperrschichten. Im Koextrusionsverfahren wurde eine 3-schichtige Schlauchfolie geblasen. Geplant war eine Folie mit folgendem Aufbau:

30

Copolyether-Ester-Amid/Polyvinylidenschlorid/Copolyether-Ester-Amid

35

Die Maschinenbedingungen bei der Extrusion wurden wie in Beispiel 1 gewählt, jedoch folgende Änderungen zusätzlich eingeführt:

05 3 Materialien wurden mit 3 Extrudern in einer Ringdüse zusammengeführt.

Die Extruder 1 und 2 förderten Copolyether-Ester-Amid und der 3. Extruder Polyvinylidenchlorid in die Ringdüse.

10 Erhalten wurde eine transparente Schlauchfolie mit folgenden Schichtdicken:

Copolyether-Ester-Amid	90 - 100 μm
Polyvinylidenchlorid-Innenschicht	15 - 20 μm
Copolyether-Ester-Amid	90 - 100 μm

15

Aus dieser Folie wurden Beutel mit Anschlußsystemen im Hochfrequenzschweißverfahren hergestellt und diese gemäß den Prüfungen in Beispiel 1 beurteilt.

20 Die gefüllten Beutel zeigten nach der Dampfsterilisation bei 121°C/20 min. gleich gute Ergebnisse. Im Gegensatz zur Mono-Schlauchfolie wurden zusätzlich gute Gas- und Wasserdampfsperreigenschaften gemessen.


25

30

35

Patentansprüche

05 1. Sterilisierfähige Folienmaterialien für Primärverpackungen von wässrigen Lösungen im medizinischen Bereich, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einem thermoplastischen Blockcopolymeren der allgemeinen Formel (I)



bestehen, in der A eine lineare gesättigte aliphatische Polyamidsequenz, gebildet aus einem Lactam oder einer Aminosäure mit einer Kohlenwasserstoffkette von
15 4 bis 14 C-Atomen oder aus einer aliphatischen, 6 bis 12 C-Atome enthaltenden Dicarbonsäure und einem 6 - 9 C-Atome enthaltenden Diamin in Gegenwart einer die Kettenlänge begrenzenden aliphatischen Dicarbonsäure mit 4 bis 20 C-Atomen, bedeutet, wobei das Polyamid
20 ein mittleres Molekulargewicht zwischen 300 und 15 000 hat; B eine Polyoxyalkylensequenz, gebildet aus linearen oder verzweigten aliphatischen Polyoxyalkylenglykolen, ihren Mischungen oder Copolyetherderivaten bedeutet, wobei die Polyoxyalkylenglykole ein mittleres Molekulargewicht 6000 haben; und n die Zahl der sich wiederholenden Polymereinheiten ist, die so groß ist, daß das
25 Polyether-Ester-Amid-Blockcopolymer eine Grenzviskosität von 0,8 bis 2,05 hat.

30 2. Folienmaterialien nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Dicke von 100 - 300 µm, bevorzugt 150 - 200 µm aufweisen.

35

3. Folienmaterialien nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie ohne thermische Deformation und ohne Verlust ihrer Transparenz bei 121°C 20 Minuten ohne Umbeutel sterilisiert werden können.

05 4. Sterilisierfähige Folienmaterialien, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Verbundfolien aus mehreren Schichten ausgebildet sind, wobei je eine Schicht der Folienmaterialien nach Anspruch 1 - 3 eine Schicht eines anderen thermoplastischen Materials auf beiden Seiten einschließt.

10

5. Folienmaterialien nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als thermoplastische Materialien Polypropylen, High-Density-Polyethylen, Polyvinylalkohol, Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Linear-Low-Density-Polyethylen, Ionomer, Polyamid, elastomere Copolymere aus Ethylen und Vinylacetat, Celluloseacetat oder Polyvinylidenchlorid verwendet werden.

15

20 6. Verwendung der Folienmaterialien nach Ansprüchen 1 bis 5 zur Herstellung von Primärverpackungen für wässrige Lösungen im medizinischen Bereich.

25

30

35